

BURGOL Palmenwachsschuhcreme

Expertise des Lederinstituts Gerberschule Reutlingen

Sehr geehrter Herr Ersfeld,

getestet wurde Burgol an den 6 üblichen Schuhoberledern. 3 traditionelle Typen wie Rindbox, Chevraux, Boxcalf und 3 moderne Typen mit wässrigen Zurichtungen auf der Narben-
seite: Kalboberleder mit PU Zurichtung, Rindoberleder mit Emulsionslackzurichtung und Ziegenoberleder mit modifizierter Eiweißzurichtung.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Banaszak

Burgol

Verteilbarkeit und Egalität:	Sehr gut
Glanz/Mattheit:	Seidenglanz bis glänzend
Polierbarkeit:	Sehr gut
Wassertropfenechtheit:	Sehr gut bis gut
Löslichkeit:	Gering bis nicht wasserlöslich
Anquellbarkeit nach Trocknung:	Sehr gering
Eindringtiefe/Haftung (Tesatest):	Gut
Farbveränderung:	Sehr wenig
Brillanzveränderung:	Stark (hohe Brillanz)
Griff:	Sehr gut
Klebrigkeit:	Gering
Anschmutzbarkeit:	Gering nach Abtrocknung

Gesamteindruck: Sehr gut bis gut

Firma:
Lederinstitut Gerberschule Reutlingen
Stefan Banaszak
Betriebsleiter & Dozent
Von der Industrie- und Handelskammer Reutlingen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Leder/Lederindustrie